

**Aluspind**

Aluspind peab olema kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne.). Kõik aluspinna ebatasasused joonistuvad välja pinnaviimistluse käigus, seega sõltub aluspinna tasasusest lõppviimistluse kvaliteet.

**Tingimused**

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

**Värvi valmistamine**

Võta värvi valmistamiseks puhas anum ja vala pulber anumasse. Lisa vähehaaval vett, samal ajal mikserdades kuni värv muutub ühtlaseks tükivabaks pastaks. Puhasta kelluga anuma servad, sest mikserdades koguneb sinna värvitükke. Lisa vajadusel veel vett, jätkates samal ajal mikserdamist kuni oled lisanud kogu vee koguse, mis on kotil märgitud. Juhul kui värv tundub veel tükkis, lase seista 15min ja mikserda uuesti. Jätka kuni tükid on kadunud. Enne kasutama asumist lase värvil seista vähemalt 30 minutit.

Pigmendiga savivärvi toonides loe esmalt läbi pigmendi kasutusjuhend.

**Paigaldus**

Hästi imavad aluspinnad (savi- ja lubikrohvid jt.) peaks eelnevalt kruntima UKU krundiga, et tagada ühtlane nake ja imavus. Teiste pindade puhul on kruntmine soovituslik. Kanna värv pinnale kahes kihis, et aluspind ei jääks läbi kumama. Kui aluspind on imav, tuleks esimese kihi värv segada vedelam. Mitteilimva aluspinna puhul peaks esimese kihi värv segama paksema, et katvus oleks parem ja ühtlasem. Lase esimesel kihil täielikult kuivada enne kui teisega alustad. Värvides pintsliga kasuta eri suunalisi tõmbeid. Ära jää värvimisel liiga kauaks ühe koha peale pintseldama, sest olenevalt aluspinnast võib värv sellega segunema hakata ning tooni muuta. Rulliga värvimisel püüa pind katta nii, et rulli serva jutid ei oleks nähtavad ning ära jää liialt kaua üht kohta töötlemis- pigem proovi ühe kihi lõikes saavutada ühtlane pind ja ülekatted saad peita järgmises kihis.

Savivärvi võib üle kruntida pinnatugevuse suurendamiseks.

**Materjali kulu**

1 kg ämber	Vett: 1,4-1,8l	Katvus: 5-6m <sup>2</sup> ühes kihis
5 kg ämber	Vett: 7-9l	Katvus: 25-30m <sup>2</sup> ühes kihis
10 kg ämber	Vett: 14-18l	Katvus: 50-60m <sup>2</sup> ühes kihis

**Ohutus**

Välgi tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pese füsioloogilise lahusega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**Säilitamine**

Kuivsegu säilib suletud pakis kuivades tingimustes 2-3 aastat. Valmis segatud värvi säilita kaetud nõus, jahedas 6 kuud. Uuesti kasutades, sega alati korralikult läbi. Tootmiskuupäev asub pakendil. Eri partiides võivad esineda vähesed toonierinevused.